



Codice: 0140

SUPER BRAVA

Idropittura per interni, traspirante ed idrorepellente, permette all'intonaco la giusta traspirazione dell'aria e dell'umidità interna pur mantenendo i vantaggi delle tinte ad alta copertura e riempimento.



SCHEDA TECNICA

n° ST0140
rev.4 del 01/12/2016

EDILIZIA

| | |
|-------------------------------------|---|
| COLORE | Bianco opaco, tinta 1212X |
| CONFEZIONE | Litri 14 / Litri 5 / Litri 2,5 |
| DATI TECNICI A 20°C | |
| VISCOSITÀ | Brookfield 20 rpm 10000 - 12000 mPa*S |
| DENSITÀ (MASSA VOLUMICA) | 1,685 ± 0,10 kg/l |
| PH | 8 ± 1 |
| ESTRATTO SECCO | 68% ± 2% |
| PUNTO DI INFIAMMABILITÀ | Non rilevante |
| ESSICCAZIONE | 5 - 6 ore Il tempo necessario all'essiccazione può variare a seconda della temperatura e dell'umidità relativa dell'aria |
| POTERE COPRENTE | 99.5% (Classe 1) con indice di resa pari a 4.1 m ² /l ISO 6504-3:2006 |
| RESA | 7 - 8 m ² /l a strato In funzione dell'assorbimento del supporto |
| PRESA DI SPORCO | Alta (ΔL= 15.7) UNI 10792 |

GONZINI SRL

Via Garibaldi, 50
25082 BOTTICINO SERA (BS)
TEL. 0302594265
FAX.0302791688

e-mail:
info@colorificiogonzini.it



SCHEDA TECNICA

n° ST0140
rev.4 del 01/12/2016

EDILIZIA

GONZINI SRL
Via Garibaldi, 50
25082 BOTTICINO SERA (BS)
TEL. 0302594265
FAX.0302791688

e-mail:
info@colorificiogonzini.it

ISTRUZIONI PER L'USO E MODALITÀ DI IMPIEGO

| | |
|---|--|
| Miscelazione | Miscelare accuratamente il prodotto prima dell'utilizzo. |
| Vita utile | Chiudere il contenitore dopo l'uso; Tenere lontano da fonti di calore e proteggere dal gelo (+40°C/+5°C). |
| Diluizione | Con acqua fredda pulita nelle seguenti proporzioni: 30-40% Prima mano; 20-30% seconda mano. |
| Applicazione | Applicare con Pennello, rullo o spruzzo. |
| Preparazione del supporto | Su muri Nuovi: applicare una mano di isolante acrilico CRILAT (0800) e finire con due mani di SUPER BRAVA (0140). Su muri tinteggiati: asportare mediante spazzolatura le pitture esistenti e poi applicare una mano di isolante acrilico CRILAT (0800) e finire con due mani di SUPER BRAVA (0140). |
| Precauzioni e indicazioni di sicurezza | Il prodotto maneggiato in modo tecnicamente idoneo ed impiegato secondo le norme vigenti, in base alle nostre migliori esperienze ed informazioni disponibili non provoca effetti nocivi alla salute. Adottare le normali norme di igiene personale. Consultare la scheda di sicurezza per maggiori informazioni. Classificazione di legge del prodotto in base alla sua pericolosità: Questo prodotto NON è pericoloso ai sensi delle leggi vigenti. Non disperdere l'imballo nell'ambiente. |
| Classificazione | Categoria BA/a - Pitture opache per pareti e soffitti interni - valore limite di COV 30g/l. Classificazione secondo decreto legislativo n.161 del 27 marzo 2006. |

Nota bene:

Le informazioni contenute in questo documento hanno carattere puramente indicativo e riportano solo alcuni esempi di supporto che non rappresentano la totalità delle situazioni che in pratica potrebbero essere interessate, pertanto qualora si rendesse necessario intervenire su supporti non indicati o si rendessero necessari ulteriori chiarimenti, Vi invitiamo a contattarci per ricevere assistenza tecnica. Le informazioni contenute nella presente scheda tecnica sono elaborate sulla base delle nostre migliori conoscenze ed esperienze ma, a causa della notevole variabilità delle condizioni di impiego, esse si intendono fornite senza alcuna garanzia o responsabilità da parte nostra.

Redatto e verificato:

RLA RLS

Approvato DGE

.....