




Codice: 0226

CASA POROSA

Idropittura con un elevato grado di bianco

CASA POROSA è un'idropittura per interni caratterizzata da: altissima resa, eccezionale copertura, elevato grado di bianco, ottima penna labilità; di aspetto opaco, permette all'intonaco la traspirazione dell'aria e dell'umidità. Prodotto appositamente formulato per l'applicazione su cartongesso.



SCHEDA TECNICA

n° ST0226
rev.4 del 03/09/2025

EDILIZIA

COLORE Bianco; sistema Tintometrico Solemix

CONFEZIONE Litri 14; Litri 4

DATI TECNICI A 20°C

VISCOSITÀ Brookfield 20 rpm 10000 - 13000 mPa*S

**DENSITÀ
(MASSA VOLUMICA)** 1,650 ± 0,05 kg/l

PH 8 ± 1
GRANULOMETRIA Fine
ESTRATTO SECCO 66% ± 2%
BRILLANTEZZA Opaco
**PERMEABILITA' AL VOPERE
ACQUEO** Alta

ESSICCAZIONE 5 - 6 ore
 Il tempo necessario all'essiccazione può variare a seconda della temperatura e dell'umidità relativa dell'aria

POTERE COPRENTE Classe 1
 ISO 6504-3:2006

RESA 10- 12 m²/l a strato
 In funzione dell'assorbimento del supporto

**RESISTENZA ALL'ABRASIONE
UMIDA** Classe 3
 ISO 11998

GONZINI SRL
 Via Garibaldi, 50
 25082 BOTTICINO SERA (BS)
 TEL. 0302594265
 FAX.0302791688

e-mail:
info@colorificiogonzini.it



SCHEDA TECNICA

n° ST0226
rev.4 del 03/09/2025

EDILIZIA

GONZINI SRL
Via Garibaldi, 50
25082 BOTTICINO SERA (BS)
TEL. 0302594265
FAX.0302791688

e-mail:
info@colorificiogonzini.it

ISTRUZIONI PER L'USO E MODALITÀ DI IMPIEGO

Miscelazione	Miscelare accuratamente il prodotto prima dell'utilizzo.
Vita utile	Chiudere il contenitore dopo l'uso; Tenere lontano da fonti di calore e proteggere dal gelo (+40°C/+5°C) e da fonti alcalinizzanti quali ammoniaca o soda.
Diluizione	Con acqua fredda pulita nelle seguenti proporzioni: 30% Prima mano; 20% Seconda mano.
Applicazione	Applicare con Pennello, rullo o spruzzo.
Preparazione del supporto	Su muri Nuovi: applicare una mano di isolante acrilico CRILAT (0800)/ FISSATIVO ACRILICO NANOMETRICO (0802) e finire con due mani di CASA POROSA (0226). Su muri Tinteggiati: asportare mediante spazzolatura le pitture esistenti non perfettamente ancorate, applicare una mano di isolante acrilico CRILAT (0800)/FISSATIVO ACRILICO NANOMETRICO (0802) e finire con due mani di CASA POROSA (0226). In caso di presenza di muffe pretrattare il supporto con JOLLY CID IGIENIZZANTE (0330)/JOLLY CID IGIENIZZANTE SPRAY (0331) Su cartongesso nuovo, se non particolarmente assorbente ed omogeneo e le stuccature non risultano sfarinanti, si può procedere con l'applicazione diretta di due mani di CASA POROSA, in caso contrario si consiglia di isolare opportunamente il supporto.
Precauzioni e indicazioni di sicurezza	Il prodotto maneggiato in modo tecnicamente idoneo ed impiegato secondo le norme vigenti, in base alle nostre migliori esperienze ed informazioni disponibili non provoca effetti nocivi alla salute. Adottare le normali norme di igiene personale. Consultare la scheda di sicurezza per maggiori informazioni. Classificazione di legge del prodotto in base alla sua pericolosità: Questo prodotto NON è pericoloso ai sensi delle leggi vigenti. Non disperdere l'imballo nell'ambiente.
Classificazione	Categoria BA/a - Pitture opache per pareti e soffitti interni - valore limite di COV 30g/l. Classificazione secondo decreto legislativo n.161 del 27 marzo 2006.

Nota bene:

Le informazioni contenute in questo documento hanno carattere puramente indicativo e riportano solo alcuni esempi di supporto che non rappresentano la totalità delle situazioni che in pratica potrebbero essere interessate, pertanto qualora si rendesse necessario intervenire su supporti non indicati o si rendessero necessari ulteriori chiarimenti, Vi invitiamo a contattarci per ricevere assistenza tecnica. Le informazioni contenute nella presente scheda tecnica sono elaborate sulla base delle nostre migliori conoscenze ed esperienze ma, a causa della notevole variabilità delle condizioni di impiego, esse si

intendono fornite senza alcuna garanzia o responsabilità da parte nostra.

Redatto e verificato:

Approvato DGE

☐ RLA ☐ RLS