



Codice: 1695

MACCHIA STOP H₂O

Idropittura coprimacchia inodore per interni ed esterni

Idropittura per interni ed esterni, **APEO free**, specificatamente formulata sia per la verniciatura dei muri in presenza di macchie costituite da: nicotina, caffè, grassi alimentari, vino, pennarelli, inchiostro da penna, fuliggine, ecc; sia come antitannino per legno. Tale prodotto è caratterizzato da una elevata facilità di impiego, ottima adesione, ottima copertura e buona resistenza al lavaggio.



SCHEDA TECNICA

n° ST1695
rev.1 del 01/12/2016

EDILIZIA

COLORE	Bianco opaco
CONFEZIONE	Litri 14 / Litri 5 / Litri 2,5 / Litri 1
DATI TECNICI A 20°C	
VISCOSITÀ	Brookfield 20 rpm 9500 - 11500 mPa*S
DENSITÀ (MASSA VOLUMICA)	1,356 ± 0,10 kg/l
PH	8 ± 1
ESTRATTO SECCO	56% ± 2%
PUNTO DI INFIAMMABILITÀ	Non rilevante
POTERE COPRENTE	98.0% (Classe 2) con indice di resa pari a 6 m ² /l ISO 6504-3:2006
RESA	10 - 15 m ² /l a strato consigliati almeno 2 strati; (comunque è preferibile determinare la resa effettiva con una prova preliminare sul supporto specifico)
PRESA DI SPORCO	Molto bassa (ΔL= 0.85) UNI 10792

GONZINI SRL

Via Garibaldi, 50
25082 BOTTICINO SERA (BS)
TEL. 0302594265
FAX.0302791688

e-mail:
info@colorificiogonzini.it



SCHEDA TECNICA

n° ST1695
rev.1 del 01/12/2016

EDILIZIA

GONZINI SRL
Via Garibaldi, 50
25082 BOTTICINO SERA (BS)
TEL. 0302594265
FAX.0302791688

e-mail:
info@colorificiogonzini.it

ISTRUZIONI PER L'USO E MODALITÀ DI IMPIEGO

Miscelazione	Miscelare accuratamente il prodotto prima dell'utilizzo.
Vita utile	Chiudere il contenitore dopo l'uso; Tenere lontano da fonti di calore e proteggere dal gelo (+35°C/+5°C).
Diluizione	Con acqua fredda pulita nelle seguenti proporzioni: 10% max.
Applicazione	Applicare con Pennello o rullo.
Preparazione del supporto	Assicurarsi che il supporto sia ben asciutto, maturo e dove necessario asportare mediante azione meccanica le parti scarsamente ancorate. Per ottenere la massima copertura delle macchie è necessario: applicare una mano di PRIMER MACCHIA STOP ad acqua (1690); dopo 8h procedere con la prima mano di finitura MACCHIA STOP H ₂ O (1695) e solo quando quest'ultima è completamente asciutta, procedere con la seconda mano della stessa; basse temperature ed elevata umidità allungano sensibilmente i tempi di attesa per la sovra verniciatura.
Precauzioni e indicazioni di sicurezza	Il prodotto maneggiato in modo tecnicamente idoneo ed impiegato secondo le norme vigenti, in base alle nostre migliori esperienze ed informazioni disponibili non provoca effetti nocivi alla salute. Adottare le normali norme di igiene personale. Consultare la scheda di sicurezza per maggiori informazioni. Classificazione di legge del prodotto in base alla sua pericolosità: Questo prodotto NON è pericoloso ai sensi delle leggi vigenti. Non disperdere l'imballo nell'ambiente.
Classificazione	Categoria BA/i - Pitture monocomponenti ad alte prestazioni - valore limite di COV 140g/l. Classificazione secondo decreto legislativo n.161 del 27 marzo 2006.

Nota bene:

Le informazioni contenute in questo documento hanno carattere puramente indicativo e riportano solo alcuni esempi di supporto che non rappresentano la totalità delle situazioni che in pratica potrebbero essere interessate, pertanto qualora si rendesse necessario intervenire su supporti non indicati o si rendessero necessari ulteriori chiarimenti, Vi invitiamo a contattarci per ricevere assistenza tecnica. Le informazioni contenute nella presente scheda tecnica sono elaborate sulla base delle nostre migliori conoscenze ed esperienze ma, a causa della notevole variabilità delle condizioni di impiego, esse si intendono fornite senza alcuna garanzia o responsabilità da parte nostra.

Redatto e verificato:

Approvato DGE

RLA RLS